



60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

Caratteristiche Tecniche - Technical features - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques.

ISO 13006-G, EN14411-G: Gruppo/Group Bla-GL / ANSI 137.1: Glazed Porcelain Tiles P1 Class.

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische eigenschaften	Metodo di prova ISO Test method ISO Méthode d'essai ISO Prüfmethode ISO	Requisiti prescritti da EN 14411-G/ISO 13006-G Required value EN 14411-G and ISO 13006-G Valeur requise par EN 14411-G et ISO 13006-G Vorgeschriebener Wert EN 14411-G und ISO 13006-G	Valori Values Valeurs Werte
 Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	ISO EN 10545-12	Nessuna alterazione - No alterations Aucune altération - Keine Änderung	Resistente - Resistant Résistant - Beständig
 Resistenza all'attacco chimico - Chemical resistance Résistance chimique - Chemische beständigkeit	ISO EN 10545-13	Come indicato dal produttore - As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur - Wie vom Hersteller angegeben	GLA-GHA Resistente Résistant - Résistant - Beständig
 Resistenza alle macchie - Stain resistance Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit	ISO EN 10545-14	Classe 3 min. - Class 3 min. Classe 3 min. - Klasse 3 min.	CLASSE 5 Resistente Résistant - Résistant - Beständig
 Coefficiente di attrito dinamico - Dynamic friction Frottement dynamique - Dynamische Reibung	B.C.R.	> 0,40 Cuoio asciutto, gomma bagnato (L. 13/89, DM 236/89, DL 503/96) > 0,40 Leather dry, rubber wet (ITALIAN LAWS L. 13/89, DM 236/89, DL 503/96) > 0,40 Cuir sec, caoutchouc mouillé (LÉGISLATION ITALIENNE L.13/89, DM 236/89, DL 503/96) > 0,40 Trockenes Wildleder, nasses Gummi (ITALIENISCHEN GESETZEN L. 13/89, DM 236/89, DL 503/96)	> 0,40
 Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Rutschfestigkeit	DIN 51130	(10° < α ≤ 19°) - R10	R10
 Coefficient of static friction (SCOF)	ASTM C1028	SCOF < 0.50 Questionable 0.50 ≤ SCOF < 0.60 Conditionally slip resistant SCOF ≥ 0.60 Slip resistant	Dry-neolite: ≥ 0.60 Wet-neolite: ≥ 0.60
 Resistenza all'usura - Abrasion resistance Résistance à l'usure - Abriebfestigkeitsgruppe	PEI TEST ISO EN 10545-7	-	PEI 5



NATURALE: 30x60 - 60x60
Charcoal - Sky
N° Conc.: **PT0038**

